BÜSSCHER & HOFFMANN TERMÉKADATLAP

ELASTOFLEX TOP KV E 15 SK

CE

Büsscher & Hoffmann GmbH
Dach- und Abdichtungssysteme
Gewerbegebiet Fabrikstraße
Fabrikstraße 2, A-4470 Enns
Tel.: +43 (7223) 823 23-0
Fax: +43 (7223) 823 23-42
E-Mail: office@bueho.at
Web: www.bueho.at

Termék cikkszáma H 53130

Termék Elasztomer-bitumenes lemez üvegfátyol betéttel

Felső oldal Polipropilén fátyol és 10 cm széles öntapadós él (lehúzható fólia)

Alsó oldal Polipropilén fátyol

Követelmény ÖNORM EN 13859-1, ÖNORM B 3661 (E-KV-15)

Felhasználás alátétlemez

Alkalmazás Lazán fektetve, átfedések alatt szegezett rögzítéssel. Az átfedések és a toldások összeragasztásával. A vonatkozó összes előírás betartásával kivitelezve.

Csomagolás 20 tekercs raklaponként, vagyis 20x20 m^2 = 400 m^2

TERMÉKTULAJDONSÁGOK	Vizsgálati mód / Minősítés	Egység	Érték
Tekercs hossza	EN 1848-1	m	20
Tekercs szélessége	EN 1848-1	m	1,0
Egyenesség (kardosság) 10 méteren	EN 1848-1	mm/10m	<20
Felületegységre eső tömeg	EN 1849-1	kg/m²	1,5 (+/- 0,2)
Vastagság	EN 1849-1	mm	1,5 (+/- 0,2)
Vízzáróság (H)	EN 13859-1	osztály	W1
Tűzveszélyességi besorolás (H)	EN 13501-1	osztály	E
Szakítószilárdság (H)	EN 12311-1	N/50mm	600/400 (+/-50)
Szakadási nyúlás (H)	EN 12311-1	%	35/40 (+/-5)
Továbbszakító ellenállás (H)	EN 12310-1	N	175 (+/-25)
Méretállandóság	EN 1107-1	%	<=/1,0/
Hideg hajlíthatóság (H)	EN 1109	℃	-25
Páraáteresztési ellenállás	EN 13859-1	-	NK
Páradiffúziós ellenállási szám	EN 1931	S_d	Kb. 70m
Mesterséges öregítés (H)	EN 13859-1	-	NK

NK = nincs követelmény

A termék nem tartalmaz veszélyes anyagot. A terméktulajdonságok megfelelnek (H) ZA-1 (13859-1) függelékben megadott tulajdonságoknak.

A megadott értékek a minőségellenőrzési statisztikára alapozottak és tájékoztató jellegűek. Az ajánlott felhasználási területek a gyakorlati tapasztalatokon alapulnak. Az ajánlott felhasználási területek a szabványok, a tapasztalatok és egyéb szabályozások alapján lettek kidolgozva. Kötelezettségvállalások miatt ezektől eltérni nem lehet. A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Raktározási tulajdonságok: A bitumen és polimer-bitumen szigetelő lemezeket védeni kell az állandó napsugárzástól és a rendkívüli külső behatásoktól (hő, fagy, nedvesség). Hideg évszakban (ha a hőmérséklet tartósan +5℃ alatt van) a tekercseket felhasználás előtt legalább 12 órán át kell fűtött helyen tárolni.

Termékeink fejlesztése, előállítása és forgalomba hozatala a DIN EN ISO 9001. szerint történik.