Adesilex LC/R

Gyorskötésű, oldószermentes, alacsony víztartalmú diszperziós ragasztó faanyagú padlóburkolatok ragasztására

ALKALMAZÁSI TERÜLET
Beltéri faanyagú padlóburkolatok ragasztása.

Jellemző alkalmazások
Az **Adesilex LC/R** alkalmas:

- mindenfajta fából készített léc-, szalag- és mozaikparketta ragasztására

A KÖVETKEZŐ ALJZATOKRA

- cementkötésű esztrichek;
- fa aljzatok, forgácslapok, fa építőlemezek;
- fűtött aljzatok;
- **Mapecem**-ből, **Topcem**-ből vagy **Topcem Pronto**-ból készült esztrichek.

MŰSZAKI JELLEMZŐK
Az **Adesilex LC/R** gyorskötésű, műgyantabázisú, alacsony víztartalmú diszperziós ragasztó. Könnyen kenhető, lecsúszásmentes (tixotróp), bézs (C) és barna (S) színekben kapható.

Az **Adesilex LC/R** még a fagypont közelében is ragasztófilmet képez, ennek ellenére használata +10°C alatti hőmérsékleten nem javasolt.

Az **Adesilex LC/R** jól tapad, a padlófelület 24 óra múlva könnyű gyalogosforgalommal terhelhető. A víz elpárolgása után az **Adesilex LC/R** igen rugalmas és jól tapadó ragasztóvá válik, amely ellenáll a fa száradási mozgásának, az aljzat hőtágulásának és a nedvességnek.

Az **Adesilex LC/R** speciális adalékszer tartalmának köszönhetően teljes mértékben penész- és a baktériumölő.

JAVASLATOK

- Ne használja nagyméretű fatáblák és nedvességre különösen érzékeny fafajták ragasztására (Használjon egy- vagy kétkomponensű poliuretánragasztót, pl. **Ultrabond P990 1K**-t, **Ultrabond P902 2K**-t vagy **Lignobond**-ot).
- Ne használja nagyon hideg helyiségben; hideg időjárás esetén a helyiséget fűteni kell.
- Ne használja anhidrit vagy magnezit aljzatokon.
- Ne használja felszivárgó nedvességnek kitett, szigeteletlen esztricheken (a talaj és az esztrich közé mindig fektessen párazáró réteget).
- Ne használja nyitott (nyílászárók nélküli) helyiségekben.

- Ne használja, ha az esztrich maradék nedvességtartalma meghaladja a fa padlóburkolat gyártója által javasolt értéket (a nedvességtartalmat teljes vastagságban ellenőrizni kell).

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Aljzatelőkészítés

Az aljzat legyen teljesen száraz, nedvszívó, sima, ép, és a portól, leváló részektől, festéktől, viasztól, olajtól, rozsda, illetve gipsznyomoktól mentes.

Az esztrich nedvességtartalma nem haladhatja meg a parketta gyártója által előírt értéket. Ellenőrizze az aljzat nedvességtartalmát teljes vastagságban karbidos nedvességtartalom-mérővel.

A szigetelésre, könnyűbetonra vagy talajra készített úsztatott esztrichek alatt a felszivárgó nedvesség ellen védő párazáró fóliát kell elhelyezni.

Az aljzat repedéseinek kijavításához, az esztrichek konszolidálásához, gyorsszáradású esztrichek készítéséhez, illetve az egyenetlen aljzatok kiegyenlítéséhez szükséges információkat találhat a MAPEI aljzatkészítésre szolgáló anyagainak katalógusában, de igénybeveteheti műszaki ügyfélszolgálatunkat is.

A ragasztó feldolgozása

Felhasználás előtt a ragasztót alaposan keverje fel, felületéről az esetleg kialakult bőrösödést előzőleg távolítsa el. A ragasztót a Mapei fogazott faburkolatokhoz való simítójával terítse az aljzatra. A munkavégzés során figyelembe kell venni, hogy az **Adesilex LC/R** nyitott ideje (+23°C-on 50% relatív páratartalom mellett) legfeljebb 30 perc. Ennek leteltével fennáll a bőrösödés veszélye. A bőrösödött ragasztót el kell távolítani, és helyette frisset kell feldolgozni. A környezet, az aljzat és a ragasztó hőmérséklete legalább +10°C legyen.

A parketta fektetése

Fektetés előtt a parkettát védett, száraz és párakicsapódástól mentes helyen kell tárolni, valamint az aljzatát el kell szigetelni a talajtól.

A parketta leragasztása előtt ellenőrizze, hogy a fa nedvességtartalma és a környezet páratartalma megfelel-e a parkettagyártó által előírt értékeknek.

Ragasztáskor a jó érintkezés biztosítására a parkettát erősen nyomja a nedves **Adesilex LC/R** ragasztóágyba. A falak, oszlopok, kiugró sarkok, illetve a padlót megszakító bármilyen elem mentén hagyjon kb. 1,5 cm-es tágulási hézagot. A lécek éleit ne ragassza egymáshoz (ragasztáskor kövesse a parketta gyártójának utasításait).

A padló kb. 24 óra elteltével könnyű gyalogosforgalommal terhelhető.

A parketta csiszolása

A csiszolás akkor kezdhető meg, ha meggyőződött róla, hogy a fa megfelelő stabilitást ért el és a ragasztó teljesen kiszáradt. Várjon legalább 10 napot.

ANYAGSZÜKSÉGLET

Az aljzat fajtájától és a használt MAPEI parkettás fogazott simítótól függően 800 -1000 g/m^2.

Tisztítás
Az **Adesilex LC/R**-t a szerszámokról friss állapotban vízzel lehet lemosni. Kikeményedése után mechanikai úton vagy acetonnal, alkohollal, tiszta szesszel vagy **Pulicol**-lal távolítható el.

AZ ELKÉSZÍTÉS ÉS FELDOLGOZÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
Az olasz törvények értelmében a termék nem veszélyes besorolású. Ugyanakkor javasoljuk, hogy ragasztók kezelésekor mindig viseljen védőkesztyűt.

KISZERELÉS
Az **Adesilex LC/R** 20 kg-os és 12 kg-os vödrökben kapható bézs (**Adesilex LC/R-C**) és barna (**Adesilex LC/R-S**) színben.

ELTARTHATÓ
Eredeti, bontatlan csomagolásban hűvös helyen 24 hónapig.

Fontos: *a szállítás és a tárolás során a fagytól védeni kell. Hosszantartó fagyhatás nem érheti!*

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

FIGYELMEZTETÉS
A termékismertetőben feltüntetett műszaki adatok, javaslatok és utasítások mindig csak a megadott feltételek mellett érvényesek. Az ettől eltérő munkakörülményekre és felhasználási területekre nem jelentenek kötelezettséget. Amennyiben a fentiekben ismertetettől eltérő munkakörülmények között vagy felhasználási területeken akarják a terméket használni, akkor a termék használatának megkezdése előtt megfelelő számú próbát kell végezni. Bár a termékismertetőben szereplő műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, ettől függetlenül csak a termékeink mindig azonos minőségére vállalunk garanciát.

A termékre vonatkozó referenciák kérésre rendelkezésre állnak

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)	
TERMÉKJELLEMZŐK	
Állag:	sűrű paszta
Szín:	bézs vagy barna
Sűrűség (g/cm^3):	1,25
pH:	6,5
Szárazanyagtartalom (%):	70
Brookfield viszkozitás (mPa·s):	150.000 (Tengely No 6, 5 f/perc)
Minimális filmképződési hőmérséklet:	kb. 0°C
Eltartható:	24 hónapig (eredeti, bontatlan csomagolásban. Hosszantartó fagyhatás nem érheti)
EK 99/45 szerinti veszélyességi osztályozása:	nem veszélyes
Vámtarifaszám:	3506 91 00
BEDOLGOZÁSI ADATOK +23°C-on 50% relatív páratartalom mellett	
Bedolgozási hőmérséklet:	+10ºC-tól +30ºC-ig
Nyitott idő:	30 perc
Utánigazítási idő:	kb. 30 perc
Járható:	24 h
Csiszolható:	legkorábban 10 nap múlva
VÉGSŐ TELJESÍTMÉNYADATOK	
Tapadószilárdság fa - beton között (N/mm^2): 28 nap után +23°C-on:	> 3,0 (betontörés)
Fűtött padlók:	alkalmas
Nedvességállóság:	jó
Öregedésállóság:	kitűnő
Hőállóság:	jó
Rugalmasság:	kitűnő

MAPEI®

A JÖVŐT ÉPÍTJÜK

A MAPEI CSOPORT MINŐSÍTETT RENDSZEREI
(Minőségbiztosítási, Környezetvédelmi és Munkabiztonsági)

[*emblémák*]

MAPEI S.p.A. Olaszország MAPEI FAR EAST Pte Ltd MAPEI Sro - Csehország

[*emblémák*]

MAPEI Franciaország RESCON MAPEI AS - Norvégia MAPEI KFT - Magyarország MAPEI INC - Kanada MAPEI ARGENTINA S.A. MAPEI SUISSE SA

www.mapei.com

[*KÉP:*]

MUHUHU fa lécek ragasztása

273-11-2003 alapján