Baumit open S Felújító Ragasztó Tapasz
(Baumit open S SanierKlebespachtel)

A termék: Gyárilag előkevert, ásványi, kész, száraz ragasztóhabarcs a Baumit Open S Felújító Hőszigetelő Rendszerhez

Összetétel: Fehércement, trassz, szerves kötőanyag, homok és adalékszerek.

Felhasználás: Páraáteresztő, sóálló, ásványi simító- és ragasztóhabarcs külső térben történő alkalmazásra a Baumit open reflect Homlokzati Lemezek ragasztásához és a Baumit openTex üvegszövet ágyazó anyagaként. Kézzel és géppel felhordható.

Műszaki adatok:

Maximális szemnagyság:	0,6 mm
Száraz halmazsűrűség:	kb. 1350 kg/m^3
Hővezetési tényező (λ):	kb. 0,8 W/mK
Páradiffuziós ellenállási szám (μ):	18
s_d-érték:	0,05 (3 mm-es rétegvastagságnál)
Keverővíz szükséglet:	kb. 6 l/zsák
Javasolt vastagság:	2-3 mm
Anyagszükséglet	
Hőszigetelő lemezek ragasztásához:	kb. 4,5 – 5,5 kg/m^2
Üvegszövet beágyazásához:	kb. 4 - 5 kg/m^2

Veszélyességi besorolás: Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsi határozat (II. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes veszélyességi besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap letölthető a www.baumit.hu honlapról, vagy a gyártótól igényelhető.

Tárolás: Száraz helyen, raklapon legfeljebb 12 hónapig tárolható.

Minőségi garancia: Az ellenőrzés saját üzemi laboratóriumunkban történik.

Kiszerelés: 25 kg-os zsákokban, 54 zsák/raklap= 1350 kg (zsugorfóliázva)

Alapfelület: Az alap legyen tiszta, száraz, jó teherbírású, fagy-, por-, sókivirágzás- és laza részektől mentes. Ne következzen be utólagos átnedvesedés!

Lábazat lezárása:
Ajánlatos vízorral ellátott, a Baumit open Homlokzati Lemez vastagságának megfelelő lábazati profilt felszerelni. Ezt mechanikai úton kell a falazathoz erősíteni.

Ragasztás:
Közvetlenül a Baumit open Homlokzati Lemezre:
Bekeverés: a zsák teljes tartalmát bele kell szórni kb. 6 l vízbe, és lassan forgó keverőberendezéssel jól össze kell keverni. A keverés elvégezhető folyamatos keverőgéppel is. Ezután a Baumit open S Felújító Ragasztó Tapaszt kb. 5 percig pihentetni kell, majd újból át kell keverni.
Ragasztás: felhordás a lemez hátoldalának széleire hurkaszerűen, a felületére pedig 3 ragasztási ponton, ill. sík alapfelületeken fogas simítóval, közvetlenül a lemezekre (legalább 40 % ragasztási felület).

Kivitelezés:

Homlokzati szigetelő-lemezek felhelyezése:
Lásd a Baumit open Homlokzati Lemez Műszaki Lapja.

Dübelezés:
Lásd a Baumit open Homlokzati Lemez Műszaki Lapja.

Tapaszolás:

Az átcsiszolt szigetelő lemezek teljes felületére kézzel, 10 mm-es fogas simítóval kb. 2 mm vastag, egyenletes rétegvastagságot kell felhordani. Ebbe a friss rétegbe az ablakok és ajtók sarkainál átlós irányban bele kell fektetni a Baumit open Üvegszövetet (kb. 25x50 cm-es), majd függőleges sávokban, kb. 10 cm átfedéssel a teljes felületi erősítést bele kell fektetni, és szükség szerint újabb anyag hozzáadásával sík felületté kell simítani. A munka megkönnyítésére és a kész homlokzatok védelmére olyan különböző tartozékok szolgálnak, mint az élvédők, dilatációs profilok, vízorr profilok, ablak- és ajtócsatlakozás-profilok, fugatömítő szalag stb.

Befejező réteg:

A Baumit open Alapozó és a Baumit open Struktúra Vakolat felvitele:
Lásd a Baumit open Alapozó vagy a Baumit open Struktúra Vakolat Műszaki Lapja.

A teljes Baumit open S Felújító Hőszigetelő Rendszerre vonatkozó utasítások:
A munkavégzés és a kötési folyamat alatt a levegő, az anyag és az alapfelület hőmérséklete nem lehet kisebb +5 ˚C-nál, a fedőréteg esetén +8 ˚C-nál. A belső vakolási, aljzatkészítési és tetőfedő munkákat be kell fejezni. A csatlakozásokat és nyílásokat, megfelelő tömítettséggel kell elkészíteni.

A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai előírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó mellék-kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt termékeink tervezett felhasználási célra való alkalmasságának saját felelősségre történő ellenőrzése alól.